

ESTROTECH 12,5 kg



Produkto informacija	Mineralinis specialus rišiklis EPS granulėms, skirtas aukštos kokybės, labai šilumą izoliuojantiems išlyginamiesiems užpildams gaminti.
Panaudojimas	■ Paviršiaus išlyginimui, triukšmo ir šilumos izoliacijai gyvenamuosiuose namuose, stogams, palėpėms. ■ Baseinams.
Techninės specifikacijos	Išbandytas pagal ÖNORM B 6550-1 standartą, kurį atliko nepriklausomas bandymų institutas (Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg)

Savybės	■ Šilumos laidumas: 0,0436 W/(mK)* ■ Sausas tūrinis tankis: ~90 kg/m³ ■ Spaudimo įtempis (10 %): >120 kPa (CS(10)100)	■ Dinaminis standumas: 97MN/m³ ■ Darbinė apkrova: < 1,6 mm esant 7000 kg/m² ■ Sustingsta per 48 val.* Paruošta tolimesniam darbui po 72 val.*
Maišymo santykis	■ 200 l EPS granulės ■ 1 maišas ESTROTECH 12,5 kg ■ apie 9 l vandens*	= pakanka išlieti 2,5 m ² esant 8 cm sluoksnio storiui
Paruošimas	■ Mišiniui paruošti reikalinga maišyklė. ■ Reikia maišyti mažiausiai 2 min.	■ Montavimo storis: min. 5 cm, maks. 20 cm ■ Nenaudokite žemiau + 5 ° C temperatūros! ■ Tik tiksliai laikantis maišymo santykio užtikrinamas greitas džiuvimas ir geras stiprumas.
Tolimesnė priežiūra	■ Venkite skersvėjų pirmasias 24 valandas. ■ Patikrinkite, ar izoliacinis sluoksnis yra pakankamai sausas (<12 M-%)	
Svarbu	■ Maišymui naudokite gryną vandentiekio vandenį. ■ Negalima į mišinį dėti pašalinių medžiagų. ■ Skirta ir perdirbtoms EPS granulėms ■ Laikykitės techniniame duomenų lape nurodytų rekomendacijų. ■ Jei yra aukšta oro temperatūra ir mažas montavimo storis, įpilkite dar 0,5 - 1,0 l vandens	
Pakuotė	Maiše yra 12,5 kg, padėkle yra 100 maišų = 1250 kg = 20 m ³	
Laikymas	Sausai ant medinių padėklų	
Galiojimas	3 – 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos	
* Bandymų rezultatai nurodo Zalcburgo statybos technikos tyrimų instituto nepriklausomą bandymo ataskaitą Nr. B5 / 246/10, kuriame įšlietas 8 cm storis, priklausomai nuo naudojamų EPS kokybės ir vietos sąlygų.		

Šiame gaminio lape pateikta informacija surašyta atsižvelgiant į dabartinę žinių ir bandymų technologiją. Dėl taikymo ir apdorojimo metodų universalumo atsakomybė neprisiimama. Informacija keičiama patobulinus produktą ar jo naudojimą. Paskelbus naują leidimą, šis dokumentas bus negaliojantis.

Prašyti arba laikytis saugos duomenų lapo.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite.

LEUBE
BAUSTOFFE

KONTAKTAI:

Tel. Vilniuje +370 616 36 039

Tel. Panevėžyje +370 618 39 592

El. p. info@leube.lt

<https://leube.lt>